ADESIVO DE PARA-BRISAS PLUS







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Não necessita de Primer**
- **Não possui odor.**
- **Alta adesividade**
- **Permanentemente flexível.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Aplicador manual.**
- **Aplicador pneumático.**
- **Cordoalha de aço para remoção de para-brisas.**
- **Ventosa.**
- **Cavalete de apoio.**
- **Limpa vidros.**

Descrição do Produto

Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Cura quando em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer utilização de primer de vidro (Primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor.

Características

- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag.
- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless).
- Excelente flexibilidade e resistência.
- Não mancha e não ataca pintura.
- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado.
- Não possui solvente.
- Excelente durabilidade.
- **Não possui odores desagradáveis.**

Aplicações

- Colagem e vedação em:
  - Para-brisas.
  - Vidros traseiros
  - Vidros laterais.
  - Vidros de escotilha de embarcações

Restrições de uso

- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.

ADESIVO DE PARA-BRISAS PLUS

Modo de usar



Retire o vidro danificado com a ajuda da Cordoalha de aço.



Faça a retirada do adesivo velho e todo resíduo de sujeira.




Realize a limpeza de todo o perímetro onde o novo adesivo será aplicado.





A superfície aplicada deverá estar limpa, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem e asfalto. Limpe o vidro com produto adequado e seque na sequência.



Corte a ponta do bico adaptando-o à largura desejada. Aplique o produto utilizando uma pistola manual, elétrica ou pneumática. Para assegurar uma espessura uniforme do perfil do adesivo, recomendamos que o adesivo seja aplicado na forma de um perfil triangular.





O vidro deve ser instalado no máximo em 5 minutos após iniciada a aplicação do adesivo.
A temperatura do substrato deve estar entre -10°C e 35°C.
Realizar a união das partes a serem coladas ou vedadas, garantindo o máximo contato entre as partes.
O tempo de cura para liberação do veículo é de 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag.

Dados técnicos

Propriedades	Norma	Valores
Cor	-	Preto
Densidade (g/cm³)	DIN 53479	1,35
Tempo de formação de película (min)	-	20-40
Tempo de cura (mm/24 h)	-	3
Dureza Shore A	DIN 53505	55
Força de cisalhamento (N/mm²)	-	8
Resistência à tração (MPa)	DIN 53504	5
Alongamento na ruptura (%)	DIN 53504	400
Temperatura de operação (°C)	-	- 40 à 90
Temperatura de trabalho	-	-40 °C a 90°C

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Descrição	Cor	Código
01 unidade	310ml/420g	Cartucho	Preto	**0890 026 260**
	600ml/810g	Sachê		**0890 026 270**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.