
CUBA FIX EXPRESS









PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Colagem Rápida.**
- **Adesão em áreas úmidas.**
- **Não mancha pedras e peças.**
- **Alta resistência à cargas.**
- **Movimentação da peça após 15 minutos.**
- **Não escorre, mesmo em aplicações verticais.**
- **15 Meses de validade.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Aplicador Manual.**
- **Aplicador de selantes pneumático.**
- **Discos Diamantados.**
- **Fita Crepe.**

Descrição do Produto

Selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para colagens e fixação de cubas.

Características

- Adesão inicial rápida.
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação.
- Suporta 150kgs após cura total.
- Isento de solventes e isocianato.
- Não mancha pedras naturais ou industrializadas.
- Adesão em áreas úmidas ou molhadas.
- Rendimento: de 9 a 11 metros lineares. Cordão de 5mm.

Aplicação

- Colagem e vedação de cubas domésticas ou industriais e vasos sanitários.
- Colar, selar ou vedar diversos substratos como: vidros, concretos, alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras pedras em geral.
- Colar, selar ou vedar diversas aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral.
- Reparos rápidos em aplicações domésticas.

Restrições de uso

- Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos.
- Não utilizar para juntas de dilatação.
- Não utilizar para colagens estruturais.

Modo de usar

- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes.
- Recomenda-se umidificar a superfície.
- Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada.
- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
- Aplique o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro da cuba, garantindo uma vedação perfeita.
- Posicione a cuba já com o adesivo sobre a pedra
- Após o posicionamento final, aplicar pressão* sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos, após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga.
- A cura total é de 24 horas em função do clima, quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas, portanto a liberação da cuba para utilização.
- Para peças de elevado peso aplicadas em ambientes com baixa umidade é recomendada liberação após 48 horas.
- Recomenda-se espessura mínima de aplicação 5mm a 10mm para vedações.

CUBA FIX EXPRESS

Importante

- *Pode-se utilizar para exercer tal pressão o retalho proveniente do corte realizado para a abertura da cuba.
- Para fixação de cubas, recomenda-se a utilização fita adesiva ou calço mecânico por até 48h para a liberação de uso.
- Recomenda-se a inspeção de manutenção na aplicação a cada 2 anos.
- Lavagem, limpeza sempre com produtos neutros que não agridam o selante.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

ASTM C920		
Propriedades a 25+/-2°C - 50+/-5%UR	Referência Normativa	Limites
Aspecto do filme	ASTM C920	Conforme Padrão
Tempo de formação de Pele (min.)	ASTM C679	15 a 40
Cura 24Hs (mm)	ASTM C920	3,0 +/- 0,5
Escorrimento (mm)	ASTM D2202	≤ 2
Densidade (g/cm³)	ASTM D1475	1,70 +/- 0,05
Dureza (Shore A)	ASTM C661	45 +/- 5
Tensão de Ruptura (Mpa)	ASTM D412	1,6 +/- 0,1
Alongamento na Ruptura (%)	ASTM D412	150 aprox.
Módulo a 100% (Mpa)	ASTM D412	1,0 +/- 0,1
Força de Adesão (Kg/10cm²)	ASTM D1002	200 aprox.
Resistência UV*	ASTM G154	5000

*monitoramento

ABNT NBR ISO 11600		
Propriedades	Referência Normativa	Limites
Resistência ao fluxo (mm)	ABNT NBR ISO 7390	≤ 3
Recuperação elástica (%)	ABNT NBR ISO 7389	≥ 60
Módulo de elasticidade secante (+23 °C)	ABNT NBR ISO 8339	> 0,4
Módulo de elasticidade secante (-20 °C)	ABNT NBR ISO 8339	> 0,6
Perda de volume (%)	ABNT NBR ISO 10563	≤ 10

Para mais informações por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
01 unidade	212ml / 360gr	Branco	**0892 327 201**
		Cinza	**0892 327 202**
		Preto	**0892 327 203**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.