DISCO CERÂMICO DIAMANTADO DE POLIMENTO 4" BASIC - 7 PASSOS + BUFFY



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Polimento de ótimo brilho e durabilidade.**
- **Disco com grande rendimento.**
- **Alta concentração de diamantes.**
- **Polimento de pedras escuras.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Disco diamantado de corte.**
- **Disco diamantado para desbaste.**
- **Cuba fix express.**
- **Esmerilhadeira Pneumática.**



Descrição do produto

Discos de resina cerâmica impregnada com partículas de diamante, em diferentes grãos para polimento de rochas ornamentais em processo úmido.

Características

- Para utilização em pedras escuras.
- Ótimo acabamento.
- Grande durabilidade.
- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração.
- Costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa.
- Utilização com água.
- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho.
- Discos de 4" de diâmetro.
- Rotação máxima 4.000 RPM.

Aplicações

- Polimento de rochas naturais **escuras** como:
  - Granitos.
  - Rochas sintéticas.

Modo de usar

- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM.
- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento.
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco.
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final, efeito espelhado, grão 10.000.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Usar disco apenas em máquinas adequadas para o trabalho.
- Usar equipamentos de proteção individual.
- Não ultrapassar a rotação máxima permitida.
- Usar grampos de fixação ou assegurar que o material a ser polido está fixo para evitar oscilações.

Restrições de uso:

- Não utilizar em rochas claras.
- Não ultrapassar a rota

DISCO CERÂMICO DIAMANTADO DE POLIMENTO 4" BASIC - 7 PASSOS + BUFFY

Grãos	Processo
50 ao 800	1° etapa: regularização da superfície para o efeito brilho.
1500 ao 3000	2° etapa: Iniciação e evolução do brilho.
10.000	3° etapa: Efeito de brilho espelhado.

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Categoria	Grão	Cor do Costado	Padrão Acabamento	Ação	Código
05 unidades	Basic	50			Desbaste Médio	**0668 107 011**
		100				**0668 107 012**
		200				**0668 107 013**
		400			Desbaste Fino	**0668 107 014**
		800				**0668 107 015**
02 unidades		1500			Polimento	**0668 107 016**
		3000				**0668 107 017**
		10000 Buffy			Alto Brilho	**0668 107 018**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.