MASSA PARA PEQUENOS REPAROS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fabricada em Resina Modificada, portanto não absorve o solvente e não endurece rapidamente como as massas de base alquídica e nitrocelulose.**
- **Bisnaga plástica para fácil transporte e aplicação.**
- **Secagem rápida, após 10 minutos pronta para lixamento.**
- **Muito macia para o lixamento.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **VAKU LIGHT - Massa Poliéster Extra.**
- **Massa Reparadora Extra Light.**
- **Bate Pedra - Emborrachamento base água.**
- **Bate Pedra - Emborrachamento base solvente.**
- **Folha de Lixa Seco Free-fil.**

Descrição do produto

Massa monocomponente base resina modificada e cargas minerais. Desenvolvida para reparos rápidos e correções de pequenos riscos e imperfeições da superfície.

Características

- Produto pronto uso e de secagem rápida.
- Fácil aplicação e alto poder de enchimento.
- Excelente poder de aderência e cobertura.
- Macia de lixar e ótimo nivelamento, não absorvendo o brilho do acabamento.

Aplicações

- Indicada para pequenas correções em primers e acabamentos.
- Correção de pequenos defeitos de Massa Poliéster.
- Fazer marcação ou “picotes” na pintura antes da aplicação da tinta.

Restrições de uso

- Produto não recomendado para grandes correções, onde exige alta camada de massa para correção da superfície.

Modo de usar

- É indispensável realizar o lixamento da superfície antes de aplicar a massa, para obtenção da aderência do produto na peça.
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto.
- Aplicar com celuloide ou espátula em camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas até obter a correção desejada.
- A espessura aplicada não pode ultrapassar 100 micras (menos de 1mm).
- Não aplicar em grandes camadas ou correções onde necessita de grande preenchimento de massa, o produto poderá interferir no resultado final.
- Secagem de 10 a 15 minutos a temperatura de 20°C.
- Rendimento: 2,00m²/Kg na espessura de 40 micras.
- Lixamento: recomenda-se a utilização da folha de lixa seco
- Free-Fill grão 400/600.

Informações de segurança, limpeza e manuseio

MASSA PARA PEQUENOS REPAROS

do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

Dados técnicos

Cor	Cinza
Base	Resina modificada, cargas minerais, pigmentos, solventes e aditivos.
Odor	Característico
Secagem	Manuseio 10 a 15 minutos
Lixamento a 20° C	15 a 30 minutos
Rendimento Teórico	2,00 m²/Kg na espessura de 40 micras
Solubilidade	Insolúvel em água



Qtde. Embalagem	Conteúdo	Cor	Código
01 unidade	180g	Bege	**0892 660 180**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.