PU 30 FACHADAS





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Baixo VOC, isento de solvente.**
- **Capacidade de Movimentação de ± 50% (ASTM C 719).**
- **Alta resistência à intempéries.**
- **Aceita pintura.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **PU 40 Construção.**
- **Fita Crepe.**
- **Estilete.**

Descrição do produto

O PU 30 Fachadas é um Selante monocomponente à Base de Polímero híbrido de alta performance, de baixo módulo, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.

Características

- Excelente resistência ao envelhecimento e às intempéries.
- Capacidade de Movimentação de ± 50% (ASTM C 719).
- Cura sem formação de bolhas.
- Baixo esforço ao substrato.
- Fácil acabamento e excelente trabalhabilidade.
- Excelente aderência em diversos substratos.
- Não escorre quando aplicado na vertical e não libera óleo, que ocasiona manchamento.
- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio).
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar).

Aplicação

- Indicado para selar juntas da Construção Civil.
- Ideal para Juntas de fachadas, além de atender aos diversos tipos de juntas como: juntas de movimentação em concreto, junta perimetral, juntas de conexão (ao redor de portas e janelas, junção entre diferentes materiais), assim como para juntas em madeira e estruturas metálicas.

Modo de usar

- A superfície aplicada deverá estar limpa, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem, asfalto, agentes desmoldantes, materiais pulvulentos e impermeabilizantes.
- Cortar o bico do cartucho, colocá-lo na pistola aplicadora e aplicar no local desejado.

PU 30 FACHADAS

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseamento do produto.

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança e máscara com filtro para vapores orgânicos.
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50 °C.
- Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Tempo de formação de pele (min)	10 a 30
Cura 24 horas (mm)	2,5
Densidade (g/cm³)	1,7
Duzera (Shore A)	30
Tensão na Ruptura (MPa)	0,7
Alongamento na ruptura (%)	250
Módulo a 100% (MPa)	0,3
Capacidade de movimentação (%)	50
Resistência UV (horas)	5.000
Resistência UV (anos)	10 anos

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
01 unidade	230ml/400g	Branco	**0892 100 430**
		Cinza	**0892 100 431**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

EF_EB_22.03.2024