REBOLO RETO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Afiação de metais duros.**
- **Afiação em peças de alumínio.**
- **Afiação de ferramentas em geral.**
- **Afiação de aço carbono e suas ligas.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **EPI.**
- **Lima rotativa.**
- **Ponta montada.**
- **Escovas metálicas.**

Descrição

Desenvolvido para afiação de ferramentas de metal, os rebolos tipo reto são normalmente utilizados em retificadoras universais planas e cilíndricas.

Características

- Disponível nas versões em: Carbureto de Silício, Alumínio Branco e Pedra Esmeril.
- Os rebolos de Carbureto de Silício, são compostos por grãos mais afiados. Efetuam um processo de abrasão mais rápido.
- Os rebolos de Óxido de Alumínio, tendem a durar mais, produzem menor descoloração em peças de alumínio e são mais agressivos em peças de aço endurecido.
- Os rebolos em Óxido de Alumínio/Pedra Esmeril, são recomendados para a afiação e desbaste de ferramentas em geral. Indicados para aço carbono e suas ligas.

Aplicações

- Aplicado na afiação de ferramentas de vídea como fresas, escareadores cônicos ou cilíndricos, serras de vídea para máquinas portáteis e estacionárias, brocas para concreto, etc.

Importante

- Não acompanha bucha de redução.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Grão	Ø Externo (mm)	Espessura (mm)	Ø Furo (mm)	Material	Tipo	Código
01 unidade	80	127	12,70	31,75	Carbureto de Silício	Carbureto Silício	**0679 312 780**
		152	19,05				**0679 315 280**
	60	152	19,05		Óxido de alumínio	Alumínio Branco	**0679 215 246**
	60	127	12,70			Pedra Esmeril	**0679 112 760**
		152	19,05				**0679 115 260**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.