SILVER TAPE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão.**
- **Resistência à tração de 46 kgf/cm**
- **Alta resistência mecânica.**
- **Fácil aplicação.**
- **Alta resistência à tração.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Estilete Wurth.**
- **Desengraxante universal Eco-w.**
- **Pano de Micro Fibra.**

Descrição do produto

A Fita Silver Tape é uma fita reforçada de múltipla aplicação de alto desempenho, ideal para reparações rápidas e temporárias de tubos, ligação de cabos, vedação de tubulações de ventilação entre outras. Composta de filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão, possui alta resistência ao rasgo e à tração.

Características

- Ideal para reparos rápidos.
- Excelente para a vedação de tubos de ar.
- Resistência à tração 46 kgf/cm.
- Resistência à temperatura de até +60°C.

Aplicações

- Indicada para reparos diversos, internos e externos.
- Reparação de tubos.
- Proteção de tubulações.
- Marcação e união de cabos.
- Proteção de bordas e arestas afiadas.
- Marcação de pisos.
- Selagem de conduites de ventilação.
- Reparações temporárias.

Modo de usar

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, graxas ou silicones.
- Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas, garantindo sua boa aderência.
- A força de adesão total é atingida após 24 horas da aplicação.
- Devem ser feitos testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis (PP, PE, Borrachas) ou superfícies porosas (madeira, pedra).

Dados técnicos

Espessura	0,27mm
Alongamento	25%
Adesão ao aço	0,70 Kgf/cm
Resistência à tração	46 Kgf/cm
Resistência à temperatura	-5°C até +60°C

Qtde. embalagem	Descrição	Largura	Comprimento	Código
01 unidade	Silver tape	50mm	50m	**0874 050 01**
	Silver tape preta			**0874 050 02**
	Silver tape		5m	**0874 005 01**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.