ZINCO SPRAY CLARO





Descrição do produto

O Zinco Spray Claro é um protetor anticorrosivo, de secagem rápida e excelente aderência em todas as superfícies metálicas. O produto, após seco, apresenta uma coloração cinza claro, próxima à cor das chapas galvanizadas, graças aos pigmentos de zinco (99% de pureza).
Adere ao metal por fusão eletroquímica, protegendo contra ação da oxidação ocasionada por urina, sangue, maresia e chuva, por exemplo.
Pode ser utilizado para aplicações visíveis ou pode ser pintado após seco com vários tipos de tintas.
Indica-se sempre um teste prévio de compatibilidade entre spray e a tinta. Válvula simples.

Características

- Elevado nível de proteção anticorrosiva, de acordo com o teste em câmara de névoa salina (Salt Spray-DIN 50021): 100 horas.
- Alto rendimento: 400ml rende cerca de 3m².
- Resiste a temperaturas de até +300°C.
- Forma um camada espessa de zinco desde a primeira aplicação.
- Aceita pintura em 24 horas.
- Alta resistência à abrasão.

Aplicações

- Proteção de soldas em geral.
- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas.
- Proteção de estruturas de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas de aço.
- Proteção de superfícies metálicas que necessitem de proteção anticorrosiva.
- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas.
- Renovação e proteção de peças expostas à ação do tempo como portões, grades, reservatórios, calhas, etc.

Modo de usar

- Limpe e seque as superfícies isentando-as de óleos, graxas e sujeiras.
- Remova a ferrugem e partes soltas da superfície com o auxílio de uma escova metálica.
- Agite bem o produto, por cerca de 1 minuto, antes de usar.
- Aplique a uma distância de 25 a 30 cm da superfície.
- Aplique no mínimo duas demãos, com movimento cruzado, para garantir uma boa proteção.
- Aguarde a cura parcial entre as demãos.
- A cura ao toque de uma espessura de 40µm dá-se em 10 minutos.
- Após a utilização, limpe a válvula, virando a lata ao contrário e pressionando-a por 5 segundos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Mais de 100 horas de resistência à corrosão na câmara de névoa salina.**
- **Alto rendimento.**
- **Alta resistência à temperatura.**
- **Pode ficar exposto às condições climáticas após seco, protegendo a superfície e mantendo a cor original.**
- **Aceita pintura após seco.**
- **Grande capacidade de cobertura.**
- **Cor mais próxima à chapa galvanizada.**
- **Ótimo custo benefício, frente aos concorrentes nacionais.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Disco de corte.**
- **Disco de desbaste.**
- **Anti respingo de solda.**

ZINCO SPRAY CLARO

Restrições de uso
- Nunca aplique sob superfícies aquecidas.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Embalagem em spray sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade
- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

	ZINCO SPRAY CLARO
Conteúdo	400ml/288g
Pureza	99%
Espessura recomendada	40µm
Cura parcial (cura ao toque com espessura recomendada)	10 min
Cura total (com espessura recomendada)	24 hrs
Pode ser soldado	Sim
Estabilidade térmica	+300°C
Melhores superfícies para adesão	Ferro, aço carbono, aço galvanizado, zinco.

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	400ml/288g	**0893 114 112**

Informações adicionais
- O produto Zinco Spray Claro age como "metal de sacrifício", pela presença do Zinco na sua composição. Se uma superfície sofrer a ação de agentes oxidantes, o material de sacrifício irá sofrer a corrosão primeiro, evitando assim que esta atinja a peça metálica.
- As tintas normais, vulgarmente utilizadas, agem apenas como protetivo limitando apenas a cobrir a peça.
- Se essa cobertura do Zinco Spray Claro for danificada, o metal não estará mais protegido contra corrosão.

Zinco Spray concorrência



Zinco Spray Claro



1. Início





2. Após 100 horas na câmara de névoa salina.

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.