# VAKU LIGHT
# MASSA DE POLIÉSTER EXTRA








**PRINCIPAIS VANTAGENS**

- **Excelente aderência sobre as chapas inclusive sobre o Alumínio.**
- **Devido ao processo de produção à vácuo, não separa resina da carga e é isenta de poros durante a aplicação.**
- **Forma uma massa cremosa e de fácil lixamento.**
- **Com micro esferas de vidro que proporciona um lixamento macio.**
- **Massa Extra Light - maior volume, menor peso e mais rendimento.**

**PRODUTOS ASSOCIADOS**

- **Disco de Lixa GOLD 6 Furos.**
- **Adesivo para Para-brisas.**
- **Folha de Lixa Seco Free- Fill.**
- **Disco de corte Fire Cut.**

## Descrição do produto

Massa bicomponente, a base de poliéster de baixa densidade. Possui mais volume de preenchimento e rende mais do que as massas convencionais. Sua especial formulação e seu processo de fabricação, lhe proporcionam uma aplicação fácil e um preenchimento uniforme, que permite ser utilizada tanto para preenchimento quanto para uma fina finalização. Seca rapidamente e oferece uma finalização excelente após lixamento.

## Características

- Contém micro esferas de vidro para um melhor lixamento e para eliminação da porosidade.
- Correção de defeitos nas superfícies.
- Excelente aderência sobre as chapas inclusive alumínio.
- Elevado poder de enchimento.
- De fácil e cremosa aplicação.
- Livre de porosidade.
- Secagem rápida, excelente lixabilidade e lixamento macio.
- Não separa resina da carga, não havendo necessidade de homogeneização.

## Aplicações

- Correção das imperfeições na lataria dos veículos.
- Superfícies metálicas ferrosas, galvanizadas, alumínio e fibra.
- Corrigir defeitos em madeira, mármores e granitos.

## Restrições de uso

- Não aplicar a Massa de Poliéster Vaku Light sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primers. A aplicação do produto sobre essas superfícies, forma uma camada, fechando os poros e não permite a ancoragem da massa no substrato.
- Não deve ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, poderão ocorrer alterações de cor e aspecto.
- Não aplicar em superfícies condensadas.
- Evitar excesso de catalisador.

## Modo de usar

- Fazer o lixamento da superfície para melhor aderência da Massa VAKU Light.
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto.
- Recomenda-se o lixamento a seco da Massa de Poliéster Vaku Light, a umidade retida na massa durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.

# VAKU LIGHT
# MASSA DE POLIÉSTER EXTRA

- Adicione uma unidade do catalisador e misture bem, até a massa ficar homogênea. Para quantidades menores, para cada 100 gramas de Massa de Poliéster Vaku Light, utilize 3 gramas de catalisador.
- A falta ou excesso de catalisador pode comprometer o desempenho do produto. Quantidade menor que 2% de catalisador, pode prejudicar a cura e quantidade maior que 3% pode causar defeitos na pintura, como amarelamento ou sangramento, como amarelamento ou sangramento (MAPA).
- Use a Massa de Poliéster Vaku Light até no máximo 4 minutos após catalisação. Após este período, o produto torna-se impróprio para uso.
- Aplique uma demão carregada para enchimento do defeito e se necessário outra demão fina para correção final. O número de demãos varia conforme a necessidade da aplicação.
- Deixe secar ao ar de 20 a 30 minutos.
- Equipamento de aplicação: Espátula ou Celulóide.

## Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

## Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Cor | Cinza Claro |
| Base | Resina de Poliéster modificada, pigmentos inorgânicos, microesferas de vidro e cargas minerais. |
| Odor | Característico |
| Tempo de secagem para lixamento | 20 a 30 minutos |
| Rendimento Teórico | 0,64 $m^2$/Kg na espessura de 1mm |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Catalizador (gel) | Para cada 100 gramas de Massa de Poliéster Vaku Light, utilize 3 gramas de catalisador. |

## Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. Embalagem | Conteúdo | Cor | Código |
|---|---|---|---|
| 01 unidade | 750g | Cinza Claro | **0892 660 751** |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.